

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

105064 Москва, Малый Казенный пер., 5

тел/факс 917 90 27

ИНН 773618293

аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21AB21 действителен до 09.06.2015г.

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 1502-093 ДА от 24.02.2015г.**

Заявитель адрес: Общество с ограниченной ответственностью «Армстронг Ворлд Индастриз»
Россия, 119285, Москва, ул. Мосфильмовская, 38А

Наименование продукции: Плиты потолочные минераловолокнистые серии Bioguard:
Bioguard Plain и Bioguard Plain 90RH Armstrong

Область применения: Для устройства потолочных конструкций в общественных, жилых, производственных зданиях, в ЛПУ, санаториях, учреждениях отдыха, детских дошкольных, образовательных и учебных заведениях, спортивных сооружениях, предприятиях пищевой индустрии, торговли и общественного питания

Изготовитель, адрес: «Armstrong Building Products GmbH»
Munster, Germany Robert-Bosch-Strasse 10, 48153 Munster, Germany

Условия доставки: *самодоставка*

Дополнительные сведения: Декларация изготовителя

Нормативная документация на продукцию: -

Нормативная документация, регламентирующая объем лабораторных испытаний и их оценку: Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) Глава 2., Раздел 6., п.3, Приложение 6.1., Раздел 11.

Средства измерения: Хроматограф газовый лабораторный серии «Кристалл-5000-1» «3326-03» св-во о поверке до 13.02.16г, Хроматограф газовый Кристалл-2000М, ПИД №4419 с дозатором равновесного пара (ДРП) №6232-2, св-во о поверке до 13.02.16г., Анализатор жидкости «Флюорат 02-1», зав. № 1264; свидетельство о поверке № АА 2166340 действительно до 17.07.2015г., Газоанализатор «ЭЛАН-NH₃» зав. №0695, св-во о поверке №СП 0748444 до 05.11.2015г.; Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01, зав. № 0900431, св-во о поверке №СП 0284376 до 24.10.2015г., Установка спектрометрическая МКС-01А «МУЛЬТИРАД», св-во о поверке № АА3223616/03-02723 до 27.06.2015г., Геометрия: Сосуд Маринелли объемом 1 л., Измеритель параметров электростатического поля СТ-01, зав. №017001, св-во о поверке №10130/14-Э до 18.12.2015г.

Образец поступил в ИЛЦ: 27 января 2015г.

Код образца: Я271593

Испытания проведены на типовом образце: Элементы плиты потолочной минераловолокнистой серии Bioguard: Bioguard Plain и Bioguard Plain 90RH Armstrong

Результаты испытаний:

Таблица 1

Модельная среда- воздух климатической камеры; насыщенность материалом 1,0 м ² /м ³ ; воздухообмен 0,5; Температура (20±2) ⁰ С, экспозиция 48часов				
Наименование показателя	Ед. изм.	Фактическое значение	Норматив (не более)	НД на методы испытаний
Запах образца	Балл	1	2	МУК 2.1.2.1829-04
Формальдегид	мг/м ³	<0,002	0,01	МУК 4.1.1272-03
Фенол	мг/м ³	<0,001	0,003	МУК 4.1.1271-03
Метиловый спирт	мг/м ³	<0,25	0,5	МР 01.023-07
Ацетальдегид	мг/м ³	<0,005	0,01	МР 01.022-07
Аммиак	мг/м ³	<0,01	0,04	Инст. к прибору
Напряженность электростатического поля	кВ/м	1,6±0,2	15	МУ 2.1.2.1829-04

Таблица 2

Радиологические исследования				
Наименование показателя	Ед. изм.	Фактическое значение	Норматив (не более)	НД на методы испытаний
A _{ТН-232}	Бк/кг	39±8		
A _{РА-226}	Бк/кг	53±9		
A _{К-40}	Бк/кг	452±101		
A _{эфф}	Бк/кг	145±16	370	ГОСТ 30108-94

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Анализ результатов проведенных испытаний образцов, показал соответствие Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) Глава 2., Раздел 6., п.3, Приложение 6.1., Раздел 11.

Ответственный исполнитель:

Ведущий инженер

С.А. Барсукова

Руководитель

Испытательного лабораторного центра

Л.М. Текшева

Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытанию.
Данный протокол не может быть частично или полностью перепечатан без письменного разрешения ИЛЦ.