

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр
стандартизации, метрологии и испытаний в Московской области»
Сергиево-Посадский филиал ФБУ «ЦСМ Московской области»
141300, Московская область, г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д.210, корпус 4

Аккредитованный Испытательный центр Федерального бюджетного учреждения
«Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в
Московской области» (Сергиево-Посадский филиал ФБУ «ЦСМ Московской области»)
Аттестат аккредитации N РОСС RU.0001.21АЮ22
Регистрационный номер аттестата аккредитации ГСЭН.RU.ЦОА.566 (РОСС RU.0001.516503)
Свидетельство об аккредитации граждан и организаций, привлекаемых к проведению
мероприятий по контролю N РОСС RU.000105.ГК10
141300, Московская область, г. Сергиев Посад, улица Академика Силина, дом 7
тел. (496)547-46-74, (496)552-21-00, т/факс(496)552-21-04
E -mail: testcenterCP@mail.ru

ПРОТОКОЛ № 436-0162 от 18 июня 2013 г.

ИСПЫТУЕМЫЙ ОБРАЗЕЦ:	Плиты потолочные Bioguard Acoustic Armstrong	436-0162
УСЛОВНЫЙ НОМЕР:		
ЗАКАЗЧИК:	ООО «Армстронг Ворлд Индастриз», 117198, Россия, г. Москва, Ленинский пр-т, д. 113/1, офис E502/E504	11 июня 2013 г.
ДАТА ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗЦА:		11 июня 2013 г. - 18 июня 2013 г.
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ:		
НД НА ПРОДУКЦИЮ	Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза №299 от 28.05.2010 (гл. II, разд. 6, п. 3.6)	1 плита
ОБЪЕМ ПРОБЫ, ПОСТУПИВШЕЙ НА ИСПЫТАНИЯ		
ПРЕДПРИЯТИЕ - ИЗГОТОВИТЕЛЬ	Фирма «Armstrong Building Product GmbH», Robert-Bosch-Strasse 10, 48153 Munster, Germany, Германия	

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Определяемый показатель	Метод испытаний	Средства измерений	ПДК и нормы	Результат испытаний
Устойчивость к воздействию растворов дезинфицирующих средств:	ГОСТ Р 50962-96	визуально	После погружения на 10 мин в раствор при температуре (25±5)°C изделие не должно набухать и деформироваться, изменять цвет, а раствор не должен изменять цвет и оставаться прозрачным и без осадка	
- 6 %-ный водный раствор перекиси водорода				Выдерживает испытание
-0,2 %-ный раствор средства «Жавельон/НовелтиХлор»				Выдерживает испытание
Микробиологические показатели (отсутствие роста и развития микрофлоры)				
Смыв с поверхности через 1 час после обработки раствором средства «Жавельон/НовелтиХлор» при экспозиции при температуре (20-25)°C в условиях лабораторного помещения	МУК 4.2.734-99			
Enterobacteriaceae на 50 см ²			отсутствие	не обнаружено
Staphylococcus aureus на 50 см ²			отсутствие	не обнаружено
Pseudomonas aeruginosa на 50 см ²			отсутствие	не обнаружено
Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (МАФАнМ), КОЕ/см ² , не более			1·10 ³	30

